



TITULO
EDICION Nº
DEPARTAMENTO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
3 **FECHA ED. MAYO'08** **FORMATO F-74**
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE **HOJA 1/1**

DENOMINACION:	BUFFING
CODIGO:	403xxx
CODIGO ISRI:	
DESCRIPCION:	Granza de caucho de aspecto fibrilar, de colores: rojo, verde, verde oscuro, marrón y arena. Se sirve en sacos 15 Kg.
PROCEDENCIA:	Reciclaje de caucho natural.
APLICACIONES-USOS:	Esta granalla se utiliza para decoración de jardines y parques, y en cubiertas invertidas

DATOS TECNICOS:

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

DECOLOR está compuesto de caucho procedente del reciclado de neumáticos, compuestos a su vez por una mezcla de caucho natural y de cauchos sintéticos

- ☐ Aspecto: sólido granulado
- ☐ Color: base negro, color arándano
- ☐ Olor: característico
- ☐ Propiedades: elástico, tenaz
- ☐ Ph: No aplicable
- ☐ Punto de fusión: No aplicable
- ☐ Punto de ebullición: No aplicable
- ☐ Densidad relativa: (agua 1) : 1.08 kg /l
- ☐ Solubilidad: insoluble en agua

Otros:

Contenido en cenizas: 5 – 9 % ASTM-D 5373

Contenido en metal en peso: < 0.5 % hierro

ELEMENTOS PRESENTES EN EL DECOLOR

La concentración total de estos elementos en conjunto será siempre inferior al 15 %

- | | |
|---|--|
| ☐ Cenizas | ☐ sodio (Na) |
| ☐ óxidos de silicio (Si) | ☐ potasio (K) |
| ☐ aluminio (Al) | ☐ azufre (S) |
| ☐ hierro (Fe) | ☐ Hidrógeno (H) |
| ☐ calcio (Ca) | ☐ Nitrógeno (N) |
| ☐ magnesio (Mg) | ☐ Zinc (Zn) |

Contenido en Azufre: 2 – 2,5 % ASTM-D 1552

Densidad aparente: 0.43 kg /l

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

El caucho es un producto estable en condiciones normales.

ECOTOXICIDAD- Cumple la Normativa UNE EN ISO 11348/ 2

FOTOGRAFÍAS

